



100% Made in France

Presentación del producto en video:



Reúnase con nosotros

en **Instagram**



email : info@cfpflex.com

sitio Web: www.cfpflex.com



FICHA TÉCNICA

Fecha: 16/05/2023

PRODUCTO	UNIFLEX <i>Special effects</i>	Mirror	Película de corte EFECTO ESPEJO para transferencia en caliente sobre textiles	
CÓDIGO	124M, 125M, 141M, 142M, 143M, 144M	COLORES	SILVER, GOLD, ORANGE COPPER, COPPER, FUCHSIA, LIGHT BLUE	
DESCRIPCIÓN	Película poliuretana sin solvente, laminada entre un soporte poliéster no adhesivo y una capa termoadhesiva.			
ESPESOR +/-5%	Poliuretano termoadhesivo: 60 micrones		Soporte no adhesivo: 100 micrones	
APTA PARA	Algodón - Poliéster - Polialgodón			
VENTAJAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descarte rápido 2. Prensado rápido a baja temperatura: 140°C / 10 segundos sobre Algodón - Poliéster - Polialgodón 3. Resistancia al lavado: lavar en frío 4. Poliuretano elástico y resistente, no se arruga después del lavado. 5. Soporte no adhesivo, apilable y fácil de manejar. 6. Respetuoso del medio ambiente: poliuretano a base de agua, sin solvente ni PVC. 7. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo. 8. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo. 9. Máquina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos. 			
PRESIÓN	Medium (en función de la características de la prensa)			
PRENSADO:	140°C / 10 segundos			
SIN SUPERPOSICION:	Temperatura al lavado: lavar en frío			
TEMPERATURA DE PELAJE	FRÍO			
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. No aconsejado para las pequeñas letras 2. Siempre proteger el Flex del contacto directo del plato calentador con un papel de horno para evitar el desprendimiento al momento de abrir. 3. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa. 4. No usar detergente agresivo. 5. Planchar al revés. 6. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol. 			
SEGURIDAD	Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.			
RIESGOS DE RESUBLIMACIÓN	UNIFLEX MIRROR puede ser utilizado sobre poliéster sublimado. Bloquea el desplazamiento de los colores del textil.			
TRANSFERENCIA CON PLANCHA (FORMATO A4)	Después del corte manual o con el plotter (en espejo) y del descarte de los contornos,. colocar el estampado directamente sobre el textil, ajustar la plancha a temperatura mediana. No utilizar el vapor. Pelar en frío.			

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.