



Presentación del  
producto en video:



Reúnase con nosotros  
en [Instagram](#).



email : [info@cfpflex.com](mailto:info@cfpflex.com)  
sitio Web: [www.cfpflex.com](http://www.cfpflex.com)



## FICHA TÉCNICA

Fecha: 17/05/2023

PRODUCTO	<b>UNIFLEX</b> <i>Special effects</i> Sparkles	Película de corte EFECTO LENTEJUELA para transferencia en caliente sobre textiles	
CÓDIGO	111SP, 125SP, 101SP, 109SP, 116SP, 121SP, 124SP	COLORES	FUCHSIA, GOLD, BLACK, RED, BLUE, GREEN, SILVER
DESCRIPCIÓN	Película poliuretana sin solvente, laminada entre un soporte poliéster no adhesivo y una capa termoadhesiva.		
ESPESOR +/-5%	Poliuretano termoadhesivo: 60 micrones.		Soporte no adhesivo: 100 micrones
APTA PARA	Algodón - Poliéster - Polialgodón		
VENTAJAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Descarte rápido</li><li>2. Prensado rápido a baja temperatura: 140°C / 10 segundos sobre Algodón - Poliéster - Polialgodón</li><li>3. Resistancia al lavado: lavar en frío</li><li>4. Poliuretano elástico y resistente, no arruga después del lavado.</li><li>5. Soporte no adhesivo, apilable y fácil de manejar.</li><li>6. Respectuoso del medio ambiente: poliuretano a base de agua, sin solvente ni PVC.</li><li>7. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo.</li><li>8. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo.</li><li>9. Máquina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos.</li></ol>		
PRESIÓN	Medium (en función de la características de la prensa )		
PRENSADO: SIN SUPERPOSICION:	140°C / 10 segundos Temperatura al lavado: lavar en frío		
TEMPERATURA DE PELAJE	FRÍO		
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No aconsejado para las pequeñas letras</li><li>2. Siempre proteger el Flex del contacto directo del plato calentador con un papel de horno para evitar el desprendimiento al momento de abrir.</li><li>3. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa.</li><li>4. No usar detergente agresivo.</li><li>5. Planchar al revés.</li><li>6. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol.</li></ol>		
SEGURIDAD	Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.		
RIESGOS DE RESUBLIMACIÓN	UNIFLEX MIRROR puede ser utilizado sobre poliéster sublimado. Bloquea el desplazamiento de los colores del textil.		
TRANSFERENCIA CON PLANCHA (FORMATO A4)	Después del corte manual o con el plotter (en espejo) y del descarte de los contornos, colocar el estampado directamente sobre el textil, ajustar la plancha a temperatura mediana. No utilizar el vapor. Pelar en frío.		

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.