



100% Made in France

Presentación del producto en vídeo



Reúnase con nosotros

en **Instagram**



email : info@cfpflex.com

sitio Web : www.cfpflex.com



FICHA TÉCNICA

Fecha: 16/05/2023

PRODUCTO	UNIFLEX <i>Special effects</i>	Holofoil	Película de corte efecto HOLOGRAFÍCO METAL para transferencia en caliente sobre textil	
CÓDIGO	109H	COLOR	RED	
DESCRIPCIÓN	Película poliuretana sin solvente, laminada entre un soporte poliéster no adhesivo y una capa termoadhesiva.			
ESPESOR +/-5%	Poliuretano termoadhesivo: 60 micrones.		Soporte no adhesivo: 100 micrones.	
APTA PARA	Algodón - Poliéster - Polialgodón			
VENTAJAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descarte rápido. 2. Prensado rápido a baja temperatura: 140°C / 10 segundos sobre Algodón - Poliéster - Polialgodón. 3. Resistente al lavado: lavar en frío 4. Poliuretano elástico y resistente, no se arruga después del lavado. 5. Soporte no adhesivo, apilable y fácil de manejar. 6. Respetuoso del medio ambiente: poliuretano a base de agua, sin solvente ni PVC. 7. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo. 8. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo. 9. Máquina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos. 			
PRESIÓN	Medium (en función de las características de la prensa)			
PRENSADO:	140°C / 10 segundos			
SIN SUPERPOSICIONES	Temperatura al lavado: lavar en frío			
TEMPERATURA DEL PELAJE	FRÍO			
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. No es aconsejable utilizarlo para las pequeñas letras. 2. Siempre proteger el Flex del contacto directo del plato calentador con un papel de horno para evitar cualquier desprendimiento al momento de abrir. 1. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa. 2. No usar detergente agresivo. 3. Planchar al revés. 4. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol. 			
SEGURIDAD	Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.			
RIESGOS DE RESUBLIMACIÓN	Uniflex holofoil puede utilizarse sobre un poliéster sublimado. Bloquea la migración de los colores del textil.			
TRANSFERENCIA CON PLANCHA	Después del corte manual o con un plotter (en espejo) y del descarte de los contornos, colocar el estampado directamente sobre el textil, ajustar la plancha a temperatura mediana. No utilizar el vapor. Pelar en frío.			

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.