



Fabrication 100% Française

Présentation vidéo
du produit:




Rejoignez-nous
sur  Instagram



email : info@cfpflex.com

site : www.cfpflex.com



FICHE TECHNIQUE

Date: 16/05/2023

PRODUIT	UNIFLEX <i>Special effects</i>	Holofoil	Film de découpe effet HOLOGRAPHIQUE METAL pour transfert à chaud sur textiles
CODES	109H	COULEURS	RED
DESCRIPTION	Film polyuréthane sans solvant, laminé entre un support Polyester non-adhésif et une couche thermocollante.		
EPAISSEURS (+/-5%)	Polyuréthane thermocollant: 60 microns.		Support non-adhésif: 100 microns.
UTILISABLE SUR	Coton - Polyester - Polycoton		
AVANTAGES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Echenillage rapide 2. Pressage rapide à basse température: 140°C/10 secondes sur coton, polyester, polycoton, 3. Résistance au lavage: lavage à froid 4. Polyuréthane élastique et résistant, ne fripe pas après lavage. 5. Support non-adhésif, empilable et facile à manipuler. 6. Respectueux de l'environnement: polyuréthane base aqueuse, sans solvant ni PVC. 7. Fabrication écologique, à faible empreinte carbone, réalisée entièrement sous le même toit. 8. 100% made in France, à partir de matières premières européennes. 9. Machines de production dernier cri, et process de fabrication innovant 		
PRESSION	Medium (selon caractéristiques de la presse)		
PRESSAGE: SANS SUPERPOSITION	140°C / 10 secondes Temperature de lavage: lavage à froid		
TEMPERATURE DE PELAGE	FROID		
RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas recommandé pour les petites lettres 2. A chaque pressage, protéger le Flex du contact direct du plateau chauffant avec un papier de cuisson pour éviter tout décollement à l'ouverture. 3. Attendre 24 h avant lavage. 4. Ne pas utiliser de lessive agressive. 5. Repasser sur envers. 5. Stocker nos produits dans un local tempéré, sec et à l'abri des rayons directs du soleil. 		
SECURITE	Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, COV, selon Oekotex Standard 100 Classe 1		
RISQUE DE RESUBLIMATION	UNIFLEX HOLOFOIL peut être utilisé sur polyester sublimé. Il bloque la migration des couleurs du textile.		
TRANSFERT PAR FER A REPASSER	Après découpe manuelle ou par plotter (en miroir), et échenillage des contours, placer le motif directement sur le textile, régler le fer sur la température moyenne. Ne pas utiliser de vapeur. Peler à froid		

Ce document est susceptible de modifications sans préavis. Pour plus d'information, contacter notre service commercial